

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ПЕРЧАТКИ ТУП



Параметры перчаток

Параметр	Тест метод	Показатель
Усилие на разрыв	ASTM-D 2671	>13,0 МПа
Продольное удлинение	ASTM-D 2671	>250%
Абсорбция воды	ISO-62	0,2%
Электрическая прочность	IEC-243	>20 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная	ASTM-D 150	5 макс
Объемное сопротивление	IEC-93	1014 Ом/см
Растрескивание	ASTM-D 2303	нет трещин
Температура эксплуатации	IEC-216	-55до+110°C

Параметры клея расплава

Параметр	Тест метод	Показатель
Абсорбция воды	ISO-62	<0,2%
Прочность адгезии	DIN-30672	4N/см
Температура плавления	ASTM-D E8	85°C
Устойчивость к плесени	ISO-846	устойчив

Цвет: Черный

Термоусаживаемые перчатки с клеевым подслоем используются для изоляции и защиты концевых разделок 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей на напряжение до 1 кВ без дополнительной защиты. Перчатки также могут использоваться в соединительных муфтах. Перчатки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде.

Рекомендуемое сечение кабеля (мм²)	Обозначение для кабеля	Диаметр тела до усадки (мм)	Диаметр тела после усадки (мм)	Диаметр пальца до усадки (мм)	Диаметр пальца после усадки	Толщина стенки после усадки (мм)	Длина (м)
Для 2-х жильных кабелей							
16/25	ТУп 2 30/14к	30	12	14	4,5	2,6	93
35/120	ТУп 2 60/25к	60	23	25	7,5	2,6	118
Для 3-х жильных кабелей							
16/25	ТУп 3 38/14к	38	16	14	4,5	2,7	98
35/500	ТУп 3 60/25к	60	24	25	8	3,2	165
120/300	ТУп 3 80/35к	80	36	35	11	3,5	185
–	ТУп 3 110/46к	110	48	46	17,5	4,0	250
–	ТУп 3 125/55к	125	55	55	20	4,0	260
–	ТУп 3 140/62к	140	68	62	26	4,0	280
Для 4-х жильных кабелей							
16/25	ТУп 4 40/14к	40	15	14	3,5	2,5	105
35/50	ТУп 4 55/20к	55	21	20	5	3,1	150
70/120	ТУп 4 75/28к	75	26	28	7	3,3	175
120/240	ТУп 4 82/30к	82	37	30	9	4,0	190
185/400	ТУп 4 100/38к	100	47	38	12	4,0	198
–	ТУп 4 125/52к	T25	52	52	15	4,0	240
Для 5-и жильных кабелей							
16-25	ТУп 5 40/13к	40	19	13	4	2,5	98
35-50	ТУп 5 55/18к	55	24	18	5	3,2	155
70-120	ТУп 5 80/26к	80	33	26	8	3,2	175
150-240	ТУп 5 100/34к	100	42	34	10	3,2	190

Примечание: Другие размеры перчаток поставляются по требованию.