ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОВОДЯЩЕГО СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ.

Инструмент И -1, 2 предназначен для снятия проводящего слоя с изоляции жилы одно-жильных экранированных силовых кабелей на напряжение 10, 20 и 35кв.



Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа
70-400	И-1
120-1000	И-2

Комплектность:

1. Инструмент И-1 (И-2) – 1шт
2. Упорные кольца – 10шт
3. Запасной нож – 1шт
4. Футляр – 1шт
5. Паспорт – 1шт

ТОЛСТОСТЕННЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ ТТТ.



Параметры трубок

Параметр	Тест метод	Показатель
Усилие на разрыв	ASTM-D 638(M)	>14,ОМПа
Продольное удлинение	ASTM-D 638(M)	>400%
Абсорбция воды	ISO-62	<0,15%
Электрическая прочность	IEC-243	>20 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная	ASTM-D 150	5 макс
Объемное сопротивление	IEC-93	1014 Ом/см
Растрескивание	ASTM-D 2303	нет трещин
Температура эксплуатации	IEC-216	-55до+110°C

Параметры клея расплава

Параметр	Тест метод	Показатель
Абсорбция воды	ISO-62	<0,2%
Прочность адгезии	DIN-30672	4N/см
Температура плавления	ASTM-D E8	85°C
Устойчивость к плесени	ISO-846	устойчив

Цвет: Черный

Трубки применяются для изоляции и герметизации кабельных жил, соединений, окон-цеваний, а также изоляции кабельных оболочек. Трубки разработаны с учетом строгих требований по эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередач проложен-ных непосредственно в грунте, открыто и в кабельных каналах с риском заполнения водой. Трубки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью к агрессивной окружающей среде.