

Параметры трубок

Параметр	Тест метод	Показатель
Усилие на разрыв	ASTM-D 638(M)	>14,0 МПа
Продольное удлинение	ASTM-D 638(M)	>400%
Абсорбция воды	ISO-62	<0,15%
Электрическая прочность	IEC-243	>20 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная Объемное сопротивление	ASTM-D 150 IEC-93	5 макс 10140м/см
Растрескивание Температура эксплуатации	ASTM-D 2303 IEC-216	нет трещин -55до +110°C

Параметры клея расплава

Параметр	Тест метод	Показатель
Абсорбция воды	ISO-62	<0,2%
Прочность адгезии	DIN-30672	4N/см
Температура плавления	ASTM-D E8	85°C
Устойчивость к плесени	ISO-846	устойчив

Цвет: Черный

Трубки применяются для изоляции и герметизации кабельных жил, соединений, оконцеваний, а также изоляции кабельных оболочек. Трубки разработаны с учетом строгих требований по эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередач проложенных непосредственно в грунте, открыто и в кабельных каналах с риском заполнения водой. Трубки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью к агрессивной окружающей среде.

Рекомендуемый диаметр (мм)		Обозначение для заказа	Диаметр до усадки (мм)	Диаметр после усадки (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Длина (мм)
мин.	макс.					
3,0	7	ТТс 8/2к	8	2	1,7	
3,5	11	ТТс 12/3к	12	3	2,0	10–1200
5,5	14	ТТс 16/5к	16	5	2,2	
6,5	20	ТТс 22/6к	22	6	2.5	
6,5	25	ТТс 28/6к	28	6	2,5	
8,5	30	ТТс 33/18к	33	18	2,5	10–1200
12,5	36	ТТс 40/12к	40	12	2,5	
16,5	52	ТТс 55/16к	55	16	2,7	
19,5	62	ТТс 65/19к	65	19	2,8	
22,5	72	ТТс 75/22к	75	22	3,0	10–1200
25,5	82	ТТс 85/25к	85	25	3,0	
29.5	92	ТТс 95/29к	95	29	3.0	
30,5	100	ТТс 105/30к	105	30	3,0	
34,5	110	ТТс 115/34к	115	34	3,0	10–1200
42,5	130	ТТс 140/42к	140	42	3,0	
50,5	150	ТТс 160/50к	160	50	3,0	
50,5	170	ТТс 180/50к	180	50	3,5	
65,5	190	ТТс 200/65к	200	65	3,5	10–1200
65.5	225	ТТс 235/65к	235	65	3,5	

Примечание: По требованию потребителя термоусаживаемые трубки могут поставляться без клея расплава. В этом случае в обозначении для заказа не указывается индекс (к).