

Параметры кап

Параметр	Тест метод	Показатель
Усилие на разрыв	ASTM-D 638(M)	>14,0 МПа
Продольное удлинение	ASTM-D 638(M)	>400%
Абсорбция воды	ISO-62	<0,15%
Электрическая прочность	IEC-243	>20 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная	ASTM-D 150	5 макс
Объемное сопротивление	IEC-93	1014 Ом/см
Растрескивание	ASTM-D 2303	нет трещин
Температура эксплуатации	IEC-216	-55до+110°C

Параметры клея расплава

Параметр	Тест метод	Показатель
Абсорбция воды	ISO-62	<0,2%
Прочность адгезии	DIN-30672	4N/см
Температура плавления	ASTM-D E8	85°C
Устойчивость к плесени	ISO-846	устойчив

Цвет: Черный

Кабельные капы используются для изоляции и герметизации концов кабеля. Капы обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью к агрессивной окружающей среде.

Рекомендуемый диаметр (мм) мин.	макс.	Обозначение для заказа	Диаметр до усадки (мм)	Диаметр после усадки (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Длина (мм)
Термоусаживаемые капы без клапана ТК						
4,5	11	ТК 12/4 к	12	4	2,6	40
5,5	12	ТК 14/5к	14	5	2,2	45
6,5	18	ТК 20/6 к	20	6	2,8	55
8,5	23	ТК 25/8к	25	8	2,8	70
16,5	32	ТК 35/16к	35	16	3,3	85
16,5	38	ТК 40/16к	40	16	3,3	85
26,5	53	ТК 55/26к	55	26	3,5	103
36,5	73	ТК 75/36к	75	36	4,0	120
52,5	98	ТК 100/52к	100	52	4,0	140
60,5	118	ТК 120/60к	120	60	4,0	150
60,5	143	ТК 145/60к	145	60	4,0	150
82,5	158	ТК 160/82к	160	82	4,0	150

Примечание: Другие размеры поставляются по требованию потребителя.