

ТОЛСТОСТЕННЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ ТТТ.



Параметры трубок

Параметр	Тест метод	Показатель
Усилие на разрыв	ASTM-D 638(M)	>14,ОМПа
Продольное удлинение	ASTM-D 638(M)	>400%
Абсорбция воды	ISO-62	<0,15%
Электрическая прочность	IEC-243	>20 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная	ASTM-D 150	5 макс
Объемное сопротивление	IEC-93	1014 Ом/см
Растрескивание	ASTM-D 2303	нет трещин
Температура эксплуатации	IEC-216	-55до+110°C

Параметры клея расплава

Параметр	Тест метод	Показатель
Абсорбция воды	ISO-62	<0,2%
Прочность адгезии	DIN-30672	4N/см
Температура плавления	ASTM-D E8	85°C
Устойчивость к плесени	ISO-846	устойчив

Цвет: Черный

Трубки применяются для изоляции и герметизации кабельных жил, соединений, оконцеваний, а также изоляции кабельных оболочек. Трубки разработаны с учетом строгих требований по эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередач проложенных непосредственно в грунте, открыто и в кабельных каналах с риском заполнения водой. Трубки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью к агрессивной окружающей среде.

Рекомендуемый диаметр (мм)		Обозначение для заказа	Диаметр до усадки (мм)	Диаметр после усадки (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Длина (мм)
мин.	макс.					
3,5	8	ТТТ 9/3к	9	3	1,8	10–1200
4,5	11	ТТТ 13/4к	13	4	2,4	
6,5	20	ТТТ 22/6к	22	6	2,7	
8,5	30	ТТТ 33/8к	33	8	3,2	
12,5	35	ТТТ 40/12к	40	12	4,1	10–1200
12,5	40	ТТТ 45/12к	45	12	4,1	
16,5	50	ТТТ 55/16к	55	16	4,1	
22,5	70	ТТТ 75/22к	75	22	4,1	
25,5	80	ТТТ 85/25к	85	25	4,1	10–1200
29,5	90	ТТТ 95/29к	95	29	4,1	
30,5	100	ТТТ 105/30к	105	30	4,3	
34,5	105	ТТТ 115/34к	115	34	4,3	
36,5	120	ТТТ 130/36к	130	36	4,3	10–1200
50,5	150	ТТТ 160/50к	160	50	4,3	
50,5	170	ТТТ 180/50к	180	50	4,3	
60,5	190	ТТТ 200/60к	200	60	4,3	

Примечание: По требованию потребителя термоусаживаемые трубки могут поставляться без клея расплава. В этом случае в обозначении для заказа не указывается индекс (к).