Лента крепежная стекловолоконная самоклеющаяся GL95



ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление нагревательного кабеля к трубопроводам.
- Подходит для использования со всеми типами нагревательного кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	50 м
Толщина основы	0,12 мм
Общая толщина	0,16 мм
Адгезия к стали	4 Н/см
Прочность основы	280 Н/см
Удлинение при разрыве	5 %
Температурная стойкость	+130°С
Диэлектрическая прочность	2,5 кВ
Тип основы	Стеклоткань
Тип клея	Каучуковый

** ширина в зависимости от партии, на крепежные свойства не влияет.*

Лента крепежная стекловолоконная самоклеющаяся GL96



ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление нагревательного кабеля к трубопроводам.
- Подходит для использования со всеми типами нагревательного кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	33 м
Толщина основы	10-12 мм
Общая толщина	0,165 мм
Адгезия к стали	4 Н/см
Прочность основы	280 Н/см
Удлинение при разрыве	5 %
Температурная стойкость	+300°С
Диэлектрическая прочность	2,5 кВ
Тип основы	Стеклоткань
Тип клея	Силиконовый

** ширина в зависимости от партии, на крепежные свойства не влияет.*

Температуростойкая алюминиевая крепежная лента



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для фиксации и бандажа нагревательных элементов.
- Крепление саморегулирующихся кабелей.
- Крепление к горизонтальным емкостям, оборудованию, арматуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	50 м
Ширина	50 мм
Температурная стойкость: Максимальная (длительно)	300°С
Тип основы	алюминиевая фольга
Адгезивный материал	акрил

Алюминиевая крепежная лента



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для фиксации и бандажа нагревательных элементов.
- Крепление саморегулирующихся кабелей.
- Крепление к горизонтальным емкостям, оборудованию, арматуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	50 м
Ширина	50 мм
Температурная стойкость: Максимальная (длительно)	150°С
Максимально (часы)	180°С
Тип основы	алюминиевая фольга
Адгезивный материал	акрил